

OFGS File No: P/746-7

English Translations to Annexes of the
International Preliminary Examination Report

COPY

the coating composition contains metallic pigments as defined in any one of claims 1 to 26, which metallic pigments are resistant to corrosion following curing of the coating composition.

29. A coating composition as defined in claim 28, characterized in that the coating composition contains a powder-based varnish.

30. A coating composition as defined in claim 28 or claim 29, characterized in that the coating composition has a metal content of from 0.5 % to 15 % by weight and preferably from 1 % to 12 % by weight, based on the total weight of the coating composition.

31. A coating composition as defined in claim 30, characterized in that the coating composition has a metal content of from 2 % to 8 % by weight.

32. A coating composition as defined in any one of claims 29 to 31, characterized in that the powder-based varnish and the coating of the metallic pigments contain the same binding agent.

33. A coated object, characterized in that the object is coated with metallic pigments as defined in any one of claims 1 to 26 or with a coating composition as defined in any one of claims 28 to 32.

34. A coated object as defined in claim 33, characterized in that the object is a facade element, preferably a facade tile, a window frame, a vehicle body, preferably a body of a

COPY

daß die Beschichtungszusammensetzung Metallpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 26 enthält, wobei die Metallpigmente nach Aushärtung der Beschichtungszusammensetzung korrosionsbeständig sind.

- 5 29. Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtungszusammensetzung Pulverlack enthält.

- 10 30. Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtungszusammensetzung einen Metallgehalt von 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise von 1 bis 12 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Beschichtungszusammensetzung, aufweist.

- 15 31. Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtungszusammensetzung einen Metallgehalt von 2 bis 8 Gew.-% aufweist.

- 20 32. Beschichtungszusammensetzung nach einem der Ansprüche 29 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß der Pulverlack und die Beschichtung der Metallpigmente das bzw. die gleiche(n) Bindemittel enthalten.

- 25 33. Beschichteter Gegenstand, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenstand mit Metallpigmenten gemäß einem der Ansprüche 1 bis 26 oder mit einer Beschichtungszusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 28 bis 32 beschichtet ist.

- 30 34. Beschichteter Gegenstand, ^{nach Anspruch 33} dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenstand ein Fassadenelement, vorzugsweise eine Fassadenplatte, ein Fensterrahmen, eine Fahrzeugkarosserie, vorzugsweise eine Karosserie eines

COPY